RENOVA

FICHA TÉCNICA

Selladores, adhesivos y químicos · Actualizada: 25 oct 2026

ANCLAJE QUÍMICO PUMASIL

Anclaje Químico · Selladores, adhesivos y químicos

SI-4000G

Resina de dos componentes para fijar sin presión varilla roscada, varilla corrugada y perfiles en concreto, ladrillo macizo o hueco, piedra y tablaroca.

FOTO DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS

- Curado rápido; se puede aplicar en barrenos húmedos, bajo el agua y hasta -10 °C
- Sin estireno: bajo olor
- Cartucho reutilizable cambiando el mezclador estático
- Fijación estanca e impermeable, alta resistencia química
- Ladrillo hueco: usar tamiz y llenar de abajo hacia arriba; no mover la varilla durante el curado

ESPECIFICACIONES

Marca	**Pumasil**
Base	**Viniléster sin estireno, pasta estable**
Color mezclado	**Gris oscuro**
Peso específico	**1.77 g/cm³**
Temperatura de aplicación	**-10 °C a +40 °C**
Temperatura de servicio	**-40 °C a +120 °C**
Módulo de elasticidad	**14,000 N/mm²**
Tracción por flexión	**15 N/mm²**
Compresión	**100 N/mm²**
Resistencia al fuego	**Clase F120 (M8 a M30)**
Evaluación europea	**ETA-10/0167 y ETA-12/0558**
Cartucho	**280 ml, pistola estándar**
Caducidad	**18 meses (+5 a +25 °C)**

TIEMPOS DE CURADO (CARTUCHO A 15 °C; EN SUPERFICIE HÚMEDA, EL DOBLE)

TEMPERATURA	INICIO	CURADO TOTAL
-10 °C	90 min	24 h
-5 °C	90 min	14 h
0 °C	45 min	7 h
5 °C	25 min	2 h
10 °C	15 min	80 min

TEMPERATURA	INICIO	CURADO TOTAL
20 °C	6 min	45 min
30 °C	4 min	25 min
35 °C	2 min	20 min
40 °C	1.5 min	15 min

CUIDADOS

Sustrato limpio, sin polvo ni grasa. Desechar los primeros 10 cm hasta lograr gris uniforme. Mala adhesión en materiales lisos no porosos; en piedra natural puede manchar.

Ventas y asesoría
618 276 3752 · 618 507 3731
aluminiorenova.com · Durango, Dgo.

Escanea para ver este producto en la tienda en línea

Datos de la ficha técnica del fabricante (Pumasil). Datos tomados del sistema de Renova (claves), del Catálogo Renova 2027 y de la tienda en línea. Ficha RN-SI-4000G.