RENOVA

FICHA TÉCNICA

Selladores, adhesivos y químicos · Actualizada: 25 oct 2026

ESPUMA EXPANSIVA PUMASIL

Espuma Expansiva · Selladores, adhesivos y químicos

PU-4000

Espuma de poliuretano de un componente, lista para usar, para rellenar cavidades y sellar aberturas, con aislamiento térmico y acústico. Propelentes sin CFC ni HCFC.

FOTO DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS

- Excelente estabilidad: sin contracción ni expansión posterior
- Gran capacidad de relleno
- Buena adherencia en casi todas las superficies (excepto PE, PP y teflón)
- Aislamiento térmico y acústico
- Rellenar solo 1/3 del hueco: la espuma se expande
- Humedecer la superficie con agua antes de aplicar y entre capas

ESPECIFICACIONES

Marca	**Pumasil**
Base	**Poliuretano, un componente**
Consistencia	**Espuma estable, tixotrópica**
Curado	**Con la humedad**
Formación de piel	**18 min**
Se puede cortar a los	**55 min**
Densidad en expansión libre	**Aprox. 38 kg/m³**
Rendimiento (300 ml)	**Aprox. 9 litros de espuma o 7 m de junta**
Contracción después del curado	**Menos de 2%**
Expansión después del curado	**Menos de 1%**
Resistencia a la compresión	**Aprox. 22 kPa**
Resistencia al cizallamiento	**Aprox. 28 kPa**
Resistencia a la tracción	**Aprox. 70 kPa**
Resistencia a la temperatura (curada)	**-40 °C a +90 °C**
Temperatura de aplicación	**Lata +5 a +30 °C; ambiente y superficie +5 a +35 °C**
Vida en almacén	**18 meses sin abrir, entre +5 y +25 °C, en posición vertical**

CUIDADOS

Agitar la lata al menos 20 segundos. No resiste los rayos UV: cubrir la espuma expuesta al sol. Espuma fresca: se limpia con acetona; curada: solo se quita a mano o con herramienta. Usar guantes y lentes, en lugar ventilado; nunca quemarla.

Ventas y asesoría
618 276 3752 · 618 507 3731
aluminiorenova.com · Durango, Dgo.

Escanea para ver este producto en la tienda en línea

Datos de la ficha técnica del fabricante (Pumasil). Datos tomados del sistema de Renova (claves), del Catálogo Renova 2027 y de la tienda en línea. Ficha RN-PU-4000.